

DÉFINITION :

- Peinture émail à base de résine glycérophtalique de très bonne finition.

DESTINATION DU PRODUIT :

- Email de finition pour Métal, bâtiment, industrie, carrosserie tant automobile que ferroviaire.

ASPECT DU FILM :

- Brillant /Satiné/Mat.

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

- Densité : 1.1 –1.12
- Extrait Sec : 60%

PROPRIÉTÉS DU FILM SEC :

- Temps de séchage :
- Hors poussière: 30 à 45 minutes
- Sec au toucher: 60 à 90 minutes
- Dur : 3 à 6 heures
- Délai de recouvrement : 24 heures
- Pouvoir couvrant : 6 - 8 m2/l
- Délai de la vie en condition normale : Minimum : 10 ans
- Teintes : Diverses Couleurs

CONDITIONNEMENT :


- Emballages de 1 L / 4 L / 10 L / 20 L / 200 L

APPLICATION ET MESURES DE SÉCURITÉ :

- Peut s'appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet (pistolet conventionnel et pistolet airless).
- Produit inflammable.

QUALITÉS

- Bonne tenue à l'abrasion
- Facilité de décontamination




Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

MODE D'EMPLOI

- Poncer et dégraisser soigneusement le support
- Eliminer toutes les particules friables et anciennes peintures par (décapage, ponçage...)
- REMARQUE : Une présence d'humidité entrainerait des désordres dont nous déclinons toute responsabilité.

DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS :

- Utiliser notre solvant synthétique ou soit le White Spirit.



Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.