

## DÉFINITION :

- Antirouille ordinaire, à base de résine glycérophtalique et à l'oxyde de fer rouge.

## DESTINATION DU PRODUIT :

- Primaire sur toute structure métallique

## ASPECT DU FILM:

- Satiné/Mat.

## PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

- Viscosité : 75 Sec à 90 Sec
- Densité : 1.25 –1.5

## PROPRIÉTÉS DU FILM SEC :


- Très bonne résistance à l'oxydation et bonne adhérence
- Délai de recouvrement : de 2 à 6 heures
- Pouvoir couvrant : 3 à 4 m<sup>2</sup>/Kg

## APPLICATION

- Peut s'appliquer au rouleau, à la brosse ou au pistolet (pistolet conventionnel et pistolet airless).

## DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS :

- Utiliser notre solvant synthétique ou soit le White Spirit.



*Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.*