

DEFINITION :

- Email à base de résine glycérophtalique aux oxydes de fer combinés, servant de protection de tôles de la corrosion.

DESTINATION DU PRODUIT :

- Primaire et finition sur toute structure à tôle ondulée ou en alu zinc.

ASPECT DU FILM :

- Brillant – Satiné

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

- Viscosité : 75 secondes
- Densité : 1.2 à 1.25

PROPRIÉTÉ DU FILM SEC :


- Très bonne résistance et très bonne adhérence
- Délai de recouvrement : 6 à 12 heures.

APPLICATION :

- Peut s'appliquer au rouleau, à la brosse et au pistolet.

DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS :

- Utiliser le thinner synthétique ou White Spirit (10 à 20%).



Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.