

Définition

- Antirouille spécial à base de résine glycérophtalique, pigmenté et riche à l'oxyde de zinc.

Destination du produit

- Le plus souvent pour la finition de charpente métallique en milieu industriel.

Aspect du film

- Satiné-Brillant

Propriétés physico-chimiques

- Viscosité: 75 sec à 90 sec
- Densité: 1.2 à 1.4

Propriétés du film sec

- De très bonne résistance
- Délai de recouvrement : 6 à 12 heures
- Pouvoir couvrant 3 à 4 m² /Kg

Application

- Peut s'appliquer au rouleau, à la brosse et au pistolet pneumatique ou airless

Dilution et nettoyage des outils

- Utiliser du diluant (thinner) synthétique ou du White Spirit.



FICHE TECHNIQUE



Renseignements supplémentaires et garantie

- Dans les conditions normales des intempéries et température ambiante, ce produit peut résister pendant une période d'au moins 5 ans.
- Afin de garantir une bonne performance anticorrosion à long terme, il est nécessaire de faire très attention à la préparation de la surface à peindre ainsi qu'à l'application d'une couche de primaire anticorrosion.
- Pour tous renseignements et détails nécessaires, veuillez consulter la notice sur l'emballage.
- Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

FICHE TECHNIQUE

