

## Définition

ELASTOMER / PEINTURE FLEXIBLE est une peinture aqueuse thixotrope étanche à base de dispersion acrylique, donnant après séchage un film d'une grande élasticité avec un excellent comportement l'extérieur.

## Domaines d'application

Revêtement d'étanchéité pour les toitures accessibles avec pente.  
Imperméabilisation des façades.  
Pontage de joints et fissures.  
Réparation des tuiles et des gouttières.

S'il est appliqué sur des vieilles peintures, il est recommandé de vérifier auparavant l'adhérence.

## Caractères généraux


Grande élasticité du film.  
Excellente tenue à l'extérieur.  
Pénétration rapide à l'intérieur des fissures et résistance parfaite à la microfissuration du support.  
Conserve une excellente souplesse.  
Adhérence sur de nombreux supports béton, mortier, parpaing, fibres-ciment, tuiles, briques, tôle & acier.

## Mise en œuvre

Simple par les moyens traditionnels :  
Rouleau, Projection pneumatique avec une dilution de 5 à 10%,  
Projection Air Less de 4 à 5 %.

Une dilution de 10 à 15 % de la première couche permettra d'assurer l'adhérence de la couche de finition.

Nettoyer auparavant le support et éliminer toutes traces de vieilles peintures, de salissures de badigeon de chaux et de toute substance qui peut nuire à l'adhérence.



Il est conseillé d'éliminer les traces de poussières par soufflage d'air comprimé ou même par un jet d'eau.  
Il peut être appliqué sur un support humide.  
Application du produit entre 5°C et 35°C.

## Temps de séchage

HP 1 heure / Sec 4 heures.

## Consommation

1 kg/m<sup>2</sup>

## Conditionnement

Seau plastique de 20 kg.

## Stockage

Doit être stocké dans les conditions normales à l'abri du gel et des températures excessives.

## Conservation

Peut être conservé 1 an dans son emballage d'origine non entamé.  
Pour les Pots entamés s'assurer de la fermeture pour une utilisation ultérieure.

