FICHE TECHNIQUE

PRIMAIRE A L'OXYDE DE ZINC, WASH PRIMER

Définition

- Vernis primaire deux composants à base de Résine Epoxydique et l'oxyde de zinc.

Destination

- Neuf et rénovation
- En couche primaire multi-usages
- Intérieure et extérieure en neuf et entretien
- Très bonne adhérence sur acier, surface en zinc ou galvanisé, structure métallique, béton et maçonnerie
- Permet de recevoir de nombreuses finitions anticorrosion

Subjectiles

- Métaux ferreux ou non ferreux, charpentes, machines, ponts, ponton d'accostage, pipeline et plate forme de forage
- Anciennes peintures époxy et polyuréthanes

Incompatibilités

- Ne pas appliquer sur surface calaminés, sales, grasses, mal préparées ou sur galvanisation lisse non dérochée
- Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C
- Nous consulter si diagnostique imprécis

Rendement théorique

- 5 – 6 m²/l

Mise en œuvre

- Après préparation de surface nécessaires et conformes au DTU 59.4, soit : sablage Sa 21/2 sur acier brut
- Dans les autres cas, dégraissage, lavage, ponçage ou dérochage sur galvanisation, en direct sur métaux non ferreux

Aspect du film

- Vernis - Satiné-Mat

Ets MONDIALE - CAMAÏEU peintures. Avenue Kingabwa n°6565, Kinshasa Limete - RD Congo
E-mail : direction@camaieucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaieucongo.com
Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

FICHE TECHNIQUE

Propriétés physico-chimiques

- Viscosité : 40 sec à 65 sec
- Densité : 0.8 à 0.9
- Base : à l'oxyde de zinc

Propriété du film sec

- Très bonne résistance d'accrochage
- Délai de recouvrement : 6 à 12 heures
- Pouvoir couvrant : 5 à 6 m2 /L

Application

- Peut s'appliquer au rouleau, brosse et pistolet (pistolet conventionnel et pistolet air less)

Dilution et nettoyage des matériels

- Utiliser le diluant (Thinner) cellulosique pour Epoxy.

Caractéristiques particulières

- Bonne adhérence, bon pouvoir anti-corrosif
- Hygiène et sécurité : consulter la fiche de sécurité

NB : Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

Ets MONDIALE - CAMAÏEU peintures. Avenue Kingabwa n°6565, Kinshasa Limete - RD Congo
E-mail : direction@camaieucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaieucongo.com
Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.