FICHE TECHNIQUE

CAMAPOX ZINC

Définition

- Primaire époxyde à deux composants.

Destination

- Primaire pour structures, ouvrages et charpentes en acier même immergé.
- Primaire pour citernes. Convient en travaux neufs et en rénovation. Peut être couvert par des finitions époxydique, vinylique ou glycérophtalique.

Propriétés

- Excellente résistance aux agents chimiques et aux solvants
- Excellente résistance aux intempéries

Caractéristiques physico-chimiques

- Pigmentation : Zinc métallique.
- Liant : Résine époxy
- Diluant réactif. (Durcisseur)
- Densité : 2.51
- Viscosité (coupe Ford n° 4) : 100 KREBS
- Rapport de mélange par volume : 7 :1
- Pot life : 2 heures
- Teinte : Gris Foncé

Caractéristiques du film sec

- Temps de séchage : 2 heures
- Recouvrement : 24 heures
- Pouvoir couvrant : 5-6 m2/kgs

Application

- Rouleaux, brosses, pistolet airless et pistolet conventionnel.

Nettoyage de matériels

- Notre diluant pour époxy.

Ets MONDIALE - CAMAÏEU peintures. Avenue Kingabwa n°6565, Kinshasa Limete - RD Congo
E-mail : direction@camaieucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaieucongo.com
Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.