FICHE TECHNIQUE

PEINTURE CELLULOSIQUE SOL

Description

Le produit TO26X60V est une résine alkyde courte en huile à base d'acide gras semi-siccatif d'origine végétale. Elle présente un séchage à l'air rapide, une bonne rétention de la brillance, une bonne dureté, ainsi qu'une bonne résistance au jaunissement.

Spécifications techniques

- Type d'acide gras : Acide gras de soja
- Longueur d'huile 25 - 27%
- Viscosité Brookfield (25°C, sp. 6, 20 rpm) 17000 - 21000 cPs
- Extrait sec (35 min à 150°C) 59 - 61%
- Indice d'acide 10 - 20 mg KOH/g
- Teneur en OH App. 2.6%
- Coloration GARDNER Max 6
- Solvant Xylène
- Densité à 20°C 1.00 – 1.02

Solubilité

- Bonne solubilité dans les solvants suivant: toluène, xylène, n-Butyle acétate et méthyl éthyl cétone.

Applications

- Peintures à séchage à l'air
- Peintures au four
- Peintures martelées de finition
- Vernis polyuréthanes à 2 composants
- Vernis nitro-cellulosiques.

Combinaisons possibles

- TO26X60V / Durcisseur polyuréthane : 2/1 – 3/1 (sur extrait sec de la résine)
- TO26X60V / Nitro cellulose : 1/1 – 3/1 (sur extrait sec de la résine)

Stockage et durée de vie

- Conserver le produit dans les emballages d'origine fermés entre 5 et 30°C, à l'abri des rayons du soleil. Dans ces conditions, le produit peut être conservé 12 mois sans altération notable de ses propriétés.

Ets MONDIALE - CAMAÏEU peintures. Avenue Kingabwa n°6565, Kinshasa Limete - RD Congo
E-mail : direction@camaieucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaieucongo.com
Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.

FICHE TECHNIQUE

Compatibilité

- Non compatible avec les résines longues en huile.

Conditionnement

1. Fûts de 190 kg.
2. Autres unités de conditionnement sur commande.

Ets MONDIALE - CAMAÏEU peintures. Avenue Kingabwa n°6565, Kinshasa Limete - RD Congo
E-mail : direction@camaieucongo.com - Tél. +243.999.997.777 & +243.999.611.922 - Site web : www.camaieucongo.com
Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.