



Description

- Peinture COUCHE DE BASE DE PREPARATION, à base de résines acryliques en phase aqueuse, idéal pour tous travaux de finition des murs extérieur et intérieur en Latex, Acrylique ou Caoutchouc.
- Travaux de décoration : PATINE, STUCCO, MONOCOUCHE ET SANDTEX
- Travaux neufs et d'entretien.
- Travaux intérieur comme extérieur

Propriétés

- Idéal pour atténuer les défauts du support.
- Grand confort d'application en une couche : particulièrement adapté pour les grandes surfaces neuves ou à rénover.
- Séchage rapide.
- Limite le phénomène d'Absorption.
- Teinte a la demande.

Destination

- Murs extérieur & intérieur
- Supports d'application : fonds usuels du bâtiment convenablement crépis ou préparé avec une chape au sika et Enduit mur ; anciennes peintures adhérentes en bon état.

Préparation des supports

Les supports doivent être sains, secs et bien préparés.

- Sur supports abîmés, veuillez à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec l'Enduit extérieure CAMAIEU ou Mortier Fissures si nécessaires.
- Sur fonds neufs (carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonées, toiles et fibres de verre, papiers à peindre non plastifiés), sur fonds sains normalement absorbants, sur anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : appliquer une couche de Primaire CAMAIEU (dilution à l'eau à 5%).





PRIMAIRE SOUS COUCHE

FICHE TECHNIQUE

Conseils d'application

Appliquer une à deux couches en application directe. Il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens.

Outils

- Rouleau spécial acrylique polyester tissé 13 mm.
- Brosse spéciale acrylique 100% fibre synthétique.
- Pistolet airless (diluer à l'eau à 5%).

Nettoyage des outils

A l'eau

Caractéristiques techniques

Conditionnements : 4KG / 10kg / 20KG / 200kg
Teinte : Blanc et toutes teintes du nuancier CAMAIEU et suivant référence international
Aspect : MAT
Extrait sec : en poids $58 \pm 2 \%$ / en volume $43 \pm 2 \%$
Densité : 1,25 kg/l
Rendement : 7 à 8 m ² /kg/couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.) :
<ul style="list-style-type: none">• Sec au toucher : 1 à 2 heures (suivant le taux d'humidité)• Sec recouvrable : 3 heures
Dilution éventuelle & Prêt à l'emploi
Emission dans l'air intérieur : Classe A+
Conservation 24 mois dans son emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité Consulter la fiche de données de sécurité sur l'étiquette.

