

DÉFINITION :

- Antirouille spécial à base de résine glycérophthalique, pigmenté à l'oxyde de zinc.

DESTINATION DU PRODUIT :

- Le plus souvent pour la finition de charpente métallique en milieu industriel.

ASPECT DU FILM :

- Satiné-Mat

PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES :

- Viscosité: 75 sec à 90 sec
- Densité: 1.2 à 1.4

PROPRIÉTÉ DU FILM SEC :


- De très bonne résistance
- Délai de recouvrement : 6 à 12 heures
- Pouvoir couvrant 3 à 4 m² /Kg

APPLICATION

- Peut s'appliquer au rouleau, à la brosse et au pistolet pneumatique ou airless

DILUTION ET NETTOYAGE DES OUTILS :

- Utiliser du diluant (thinner) synthétique ou du White Spirit.



Nos produits et nos fiches techniques sont destinés à des professionnels. Toute application doit être faite dans le respect absolu des règles de l'art et des connaissances d'un utilisateur professionnel.